

Desmopan 9662DU

900 品级系列, 酯类 / 邵氏硬度 D 60 - 64

Extrusion- and injection molding grade; with special UV stabilizers; transparent up to 6 mm wall thickness; very good hydrolysis and microbial resistance; Application; Ski boot shells; Hoses, 非增强

性能	测试条件	单位	标准	数值	干燥 - 退火 - 根据规格
机械性能					
C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1	97	
C 邵氏硬度 D	1s	-	DIN ISO 7619-1	62	
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504	52, 7	
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504	352	
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	12, 3	
C 50% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	20, 7	
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	26, 0	
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	40, 1	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A	43	
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1	59	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method C	26	
C 耐磨性		mm³	ISO 4649 method A	20	
C 回弹力		%	ISO 4662	31	
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1	98	
C 弯曲模量	2 mm/min	MPa	ISO 178	185	
热性质					
C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4	2530	
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4	643	
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4	187	
其他性能 (23 ° C)					
C 密度		kg/m³	ISO 1183-1	1176	
注塑条件					
C 注塑-熔体温度		°C	-	220 - 235	
C 注塑-模具温度		°C	-		40 - 60
C 挤出-熔体温度		°C	-	205 - 235	
C Maximum drying temperature		°C	-		110

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则



Desmopan 9662DU

声明

Covestro AG
Business Unit Polyurethanes
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
www.TPU.covestro.com
www.covestro.com