

Desmopan 2384A

200 品级系列, 酯类 / 邵氏硬度 A 85 - 89

Extrusion grade; does not contain any anti-hydrolysis agent; Beads; Application; Films; Hoses, 非增强

性能	测试条件	单位	标准	数值
				drying annealed - according to specifications

机械性能

C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1	83
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504	44
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504	681
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	1, 6
C 50% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	4, 3
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	5, 5
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	10, 4
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A	24
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1	58
C 耐磨性		mm ³	ISO 4649 method A	39
C 回弹力		%	ISO 4662	46
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1	65

热性质

C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4	443
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4	26
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4	15

注塑条件

C 注塑-熔体温度		°C	-	190 - 220
C 注塑-模具温度		°C	-	20 - 40
C 挤出-熔体温度		°C	-	190 - 210
C Maximum drying temperature		°C	-	90

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则



Desmopan 2384A

声明

Covestro AG
Business Unit Polyurethanes
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
www.TPU.covestro.com
www.covestro.com