

物品	测试方法	单元	M90-57 WK2001	M270-57 WK2001	EX-09 WK2001 (押出グrenedo)
熔体流动速率 (190℃、2.16kg)	ISO 1133	克/10分钟	9	27	2.5
密度	ISO1183	克/立方厘米	1.41	1.41	1.41
抗拉强度	ISO 527-1,2	兆帕	66	66	60
拉伸模量	ISO 527-1,2	兆帕	2,700	2,900	—
抗弯强度	ISO 178	兆帕	88	91	78
弯曲模量	ISO 178	兆帕	2,500 人	2,600	2,200
缺口简支梁冲击 强度	ISO 179/1eA	千焦耳/平方米	9	7	10