

LDPE 2420H/扬子巴斯夫

LDPE 2420H/扬子巴斯夫	
总体描述	
材料状态	流通正常
特性	• 高抗冲
用途	• 收缩性薄膜 • 塑料袋
加工方法	• 吹塑成型 • 注塑成型
形态	粒子
物性参数来源 	暂无来源

项目	测试条件	属性值	单位	测试方法
物理性能				
熔指(MFR) 	190°C/2.16kg	1.7到2.2	g/10 min	内部方法
厚度		50	µm	内部方法
浑浊度 		<9	%	ASTM D1003
密度 		0.922到0.926	g/cm³	内部方法
机械性能				
拉伸屈服强度 		>10	N/mm²	ISO 527
弯曲模量 		>200	MPa	ISO 527
落锤冲击 		>90	g	ASTM D1709
拉伸强度 	纵向	>20	MPa	ISO 527
拉伸强度 	横向	>12	MPa	ISO 527
热性能				
熔点 		>108	°C	ISO 3146
维卡软化点 		>90	°C	ISO 306
光学性能				
光泽度 	20°C	>40	无	ASTM D2457
其它性能				
伸长率	横向	>580	%	ISO 527
伸长率	纵向	>200	%	ISO 527