

LDPE(低密度聚乙烯) 2426K/中海壳牌

产品说明：

开口剂，爽滑剂，加工性能良好，光学性能强，低摩擦系数，开口性能好

总体描述				
材料状态	流通正常			
特性	· 易加工 · 低摩擦系数			
用途	· 包装薄膜 · 收缩性薄膜			
加工方法	· 吹塑成型 · 发泡成型 · 注塑成型			
形态	粒子			
物性数据来源	暂无来源			
物理性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
熔指(MFR)	2.16kg	4	g/10 min	ISO 1133
密度		0.925	g/cm ³	ISO 1183
机械性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
拉伸屈服强度		11	MPa	ISO 527
弯曲模量		280	MPa	ISO 527
落锤冲击		100	g	ASTM D1709
拉伸强度	横向	18	MPa	ISO 527
拉伸强度	纵向	19	MPa	ISO 527
肖氏硬度		48	无	ISO 868
摩擦系数		0.12	%	ISO 8295
热性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
熔点		112	°C	ISO 11357
维卡软化点	A/50	94	°C	ISO 306
光学性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
雾度	40μm膜	8.0	%	ASTM D1003
光泽度	60	115	无	ASTM D2457
其它性能	测试条件	属性值	单位	测试方法
伸长率	纵向	550	%	ISO 527
伸长率	横向	700	%	ISO 527